

PEINTURE MATE SANS TENSION RÉALISÉE À PARTIR DE POLYMÈRE D'HUILE CHAULÉE EN PHASE AQUEUSE
PROVENANT DE RÉSINE BIOSOURCÉE À PLUS DE 95%

APPLICATION



RECOUVRABLE



MOUILLÉ SUR MOUILLÉ OU APRÈS 12H
SI DE PRÉSENCE DE TACHES APRÈS 24H

NETTOYAGE



EAU

FINITION



CARACTÉRISTIQUES



DESTINATION

LA BIOSOURCÉE est une peinture mate sans tension réalisée à partir de polymère d'huile chaulée en phase aqueuse provenant de résine biosourcée à plus de 95 %. Elle est destinée aux ouvrages neufs et travaux de rénovation des plafonds et murs dans les pièces sèches.

PROPRIÉTÉS

Pas odeur
Mat profond
Sans reprise
Masque les taches
Sans tension, évite cloquages et écaillages
Niveau de résistance classe 2



Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 2b/4a

CARACTÉRISTIQUES

Apparence en contenant : aspect onctueux
Apparence du film : mat profond
Masse volumique : 1.50 +/- 0.05 kg/l
Extrait sec : en poids : 60 +/- 2%
Extrait sec : en volume : 40 +/- 2%
Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <1g/l. Valeur maximale UE (cat. A/a) autorisée : 30g/l en 2010
Brillant Spéculaire à 85° : <1.5%
Rendement moyen : 10 à 13 m²/l (dépendant de la nature des surfaces et des techniques d'application)
Séchage (20°C - 65% HR) : HP : 2h / Sec : 8h / Recouvrable : mouillé sur mouillé ou 12h. Toutefois, si des taches sont présentes, cette durée est réévaluée à plus de 24h
Mode et durée de stockage : Le produit se conserve 1 an si son contenant est bien fermé et n'a pas été entamé. Il est aussi conseillé de le stocker dans un environnement non soumis à une chaleur ou un froid extrême (y compris le gel).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'application de LA BIOSOURCÉE, il est important d'assurer la préparation et la qualité des fonds. Ces derniers doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports non peints devront être imprimés.

Cette peinture sera appliquée en 1 couche ou 2 couches en fonction des fonds choisis. Il en faudra toutefois 2 couches si la présence de taches est constatée.

Les taches complexes à masquer demandent la réalisation d'une précouche. Cette dernière devra déborder de 10 cm et être soumise à séchage pendant 24h avant l'application de 1 à 2 couches générales.

APPLICATION

Ce produit s'utilise avec une brosse, un rouleau (poils 10 à 12 mm) et le pistolet Airless. De l'eau suffit pour le nettoyage de ces outils

LA BIOSOURCÉE se dilue avec de l'eau

Dilution pas nécessaire, produit prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT

Contenants de 1L, 2.5L et 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.



GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.