

IMPRESSION À BASE DE RÉSINE COPOLYMÈRE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

APPLICATION



SÉCHAGE



NETTOYAGE



FINITION



CARACTÉRISTIQUES



DESTINATION

Impression universelle applicable sur supports intérieurs variés. Idéale pour obtenir une finition parfaite sur bois et dérivés, enduit au mortier de liant hydraulique, enduit de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné.

PROPRIÉTÉS

- Aucune odeur
- Opacité optimale
- Application facile
- Adhère parfaitement aux surfaces
- Excellente perméance à la vapeur d'eau
- Nettoyage facile des outils.



Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence en contenant : aspect crémeux, légèrement liquide
- Apparence du film : mat lisse
- Masse volumique : 1.67 +/- 0.05 kg/l
- Extrait sec sur le blanc : en poids : 68 +/- 2%
- Extrait sec sur le blanc : en volume : 47 +/- 2%
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <10g/l. Valeur maximale UE autorisée (cat A/g) : 30g/l en 2010
- Produit non inflammable (pas de point d'éclair)
- Brillant Spéculaire à 60° : <10%
- Rendement moyen : 5 à 10 m²/l (dépendant de la nature des surfaces et des techniques d'application)
- Séchage (20°C - 65% HR) : HP : 20min / Sec : 60min / Recouvrable : 120min
- Teintes : Blanc
- Mode et durée de stockage : Le produit se conserve 1 an si son contenant est bien fermé et n'a pas été entamé. Il est aussi conseillé de le stocker dans un environnement non soumis à une chaleur ou un froid extrême (y compris le gel).

PRÉPARATION DES FONDS

Les opérations pour l'apprêtement des surfaces à peindre se feront conformément à la NF DTU 59-1.
Les instructions relatives à la nature et l'éventuel niveau de détérioration des fonds devront être respectées.

APPLICATION

- Le DTU 59-1 devra être respecté pour la pose
- Ce produit s'utilise avec une brosse, un rouleau (poils 10 à 12 mm) et le pistolet Airless. De l'eau suffit pour le nettoyage de ces outils
- L'INDISPENSABLE se dilue uniquement avec de l'eau
- Le niveau de dilution dépend du matériel utilisé pour l'application. Une dilution de 5 à 10% est requise pour la brosse ou le rouleau à poil et de 5 à 10% pour l'Airless.

CONDITIONNEMENT

Contenants de 2.5L et 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.



GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.