

PEINTURE GLYCÉRO MICROPOREUSE DESTINÉE À LA DÉCORATION ET À LA PROTECTION DES MENUISERIES BOIS

APPLICATION



SÉCHAGE



NETTOYAGE



FINITION



CARACTÉRISTIQUES



DESTINATION

Peinture glycéro microporeuse pour décorer et protéger les menuiseries intérieures et extérieures sur les bâtiments neufs ou à rénover. Peut s'utiliser en primaire et en finition.

PROPRIÉTÉS

- Structure microporeuse qui permet au support de respirer
- Fort pouvoir couvrant des arêtes
- Ne vire pas au jaune
- Très facile à appliquer
- Résiste bien à la brossabilité humide (classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002)
- Résiste bien aux intempéries
- Pas d'odeur tenace
- Conforme à la norme AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.



CARACTÉRISTIQUES

- Apparence en contenant : onctueuse
- Apparence du film : satin
- Masse volumique : 1.37 +/- 0.05 kg/l
- Extrait sec en poids : 73 +/- 2%
- Extrait sec en volume : 55 +/- 2%
- Valeur limite UE (directive 2004/42/CE) cat. A/d : 300g/l (2010)
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <300g/l
- Point éclair : 23°C et 55°C
- Brillant Spéculaire à 60° : 35+/-5%
- Rendement moyen : 10 à 14m²/l - selon la nature des fonds et le mode d'application
- Séchage (20°C - 65% HR) : Hors poussière : 3h / Sec : 8h à 10h / Recouvrable : 24h. Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
- Teintes : Blanc et bases machine à teinter
- Mode et durée de stockage : 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

PRÉPARATION DES FONDS

- Préparation des surfaces conformément aux recommandations de la norme NFP 74-201 (réf. DTU 59.1)
- Application au moyen de matériel spécial phase aqueuse
- Protection préalable des parties métalliques par application d'une couche d'antirouille
- Décapage préalable des anciennes peintures non adhérentes requis
- Lessivage et rinçage préalables des anciennes peintures adhérentes nécessaires. Ensuite, réaliser un test d'adhérence par quadrillage afin de s'assurer de la compatibilité des couches de peintures ou de produits de traitement du bois antérieurs avec LA ROBUSTE
- L'obtention d'une opacité plus élevée sur certaines teintes (rouge, orangé, jaune) peut nécessiter l'application préalable d'une sous-couche blanche ou gris moyen suivant la nuance et le rendu recherché.

Ces recommandations sont données à titre indicatif. Il est important de se référer au descriptif technique fourni et adapté au type de surface à traiter.

APPLICATION

- Le DTU 59-1 devra être respecté pour la pose
- Ce produit s'utilise avec une brosse, un rouleau (poils 10/12 mm)
- Un lavage au white spirit suffit pour le nettoyage des outils
- LA ROBUSTE se dilue avec du white spirit
- Dilution de 0 à 10% pour une application à la brosse, 2 à 5% pour une application au rouleau



PROCESSUS D'APPLICATION

SUPPORT	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés recouverts d'anciennes peintures adhérentes et compatibles		2 couches de LA ROBUSTE non diluée
Bois neufs ou remis à nus	1 couche de LA ROBUSTE diluée avec 10% de white spirit	

CONDITIONNEMENT

Contenants de 1L, 2.5L et 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.